



CONSEIL PRATIQUE

F

Grande poire en béton à modeler



Articles utilisés:

34 211 000	Béton créatif à modeler	320 g
30 076 000	Forme en polystyrène „Vario“	1 pce

Tu as encore besoin de:

Branche pointue pour la tige de la poire
Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
Gants jetables
Flacon vaporisateur (réf. 38 798 000)
Pinceau
Petit récipient avec de l'eau
Support solide, par exemple couvercle d'un seau plastique
Éventuellement papier émeri (réf. 89 530 00)



Instructions:

- 1** Absolument toujours travailler avec des gants en plastique!
- 2** Mélange le béton créatif à modeler dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 35 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
Astuce Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.
- 3** Mettre la branche pointue en haut dans la forme de polystyrène comme tige. Dans la première étape, tu mets le béton à modeler avec la

main sur la boule en polystyrène jusqu'à ce que celle-ci soit complètement recouverte d'une mince couche de béton.

- 4** Dans la deuxième étape, tu mets la masse de béton restante avec la main sur la forme enrobée et tu la façones en forme de poire. Lisser éventuellement le béton en passant un pinceau légèrement humide vers le haut.
- 5** Quand le béton devient trop sec pour le modeler, le mouiller légèrement avec un peu d'eau du flacon vaporisateur.
- 6** Laisser sécher pendant au moins 1 jour.
- 7** Tu peux, au choix, peindre ensuite la poire ou la décorer avec des effets métalliques.
- 8** Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.