



CONSEIL PRATIQUE

F

Maison en béton „Home“



Articles utilisés:

34 153 000	Béton créatif, 2 pces.	
62 594 000	Cadre en bois Maison 24 × 16 × 8 cm	1 pce
33 836 49	Lettres en crepla, 1 set.	
79 929 000	Film autocollant	2 feuilles
30 071 000	Ruban adhésif double face	

Tu as encore besoin de:

89 530 00	Papier émeri
37 103 00	Pinceau
61 217 31	Baguettes en bois

Huile alimentaire, Rouleau essuie-tout, Ruban adhésif (pour les coins et les bords), Un couteau ou des ciseaux



Instructions:

- 1 Appliquer le film autocollant de façon lisse et propre sur les grandes surfaces du cadre en bois „Maison“. Il est préférable d'appliquer soigneusement du ruban adhésif sur les coins et les bords. La maison en bois est préparée parfaitement, quand toutes les surfaces en bois intérieures sont recouvertes avec un film autocollant ou du ruban adhésif et les surfaces adhésives se chevauchent le moins possible. Plus minutieusement qu'on a travaillé, plus lisse sera la surface coulée plus tard.
- 2 Pour le texte „Home“, placer ensuite les lettres en crepla inversées à l'endroit souhaité dans le cadre en bois, au moyen du ruban adhésif.
- 3 Enduire maintenant les surfaces intérieures complètes de la maison, y compris les lettres en crepla, avec l'huile alimentaire.
- 4 Verser maintenant environ 400 ml d'eau dans un seau en plastique et ensuite saupoudrer lentement environ 4 kg de poudre de béton créatif dedans. Remuer ce mélange avec une baguette en bois jusqu'à ce qu'une masse lisse et versable soit obtenue.
- 5 Verser ce composé de moulage à la hauteur souhaitée (le mieux est de laisser environ un centimètre vers le haut) dans le cadre en bois préparé. Laisser reposer le composé pendant environ 1-2 minutes. Entretemps tapoter à plusieurs reprises sur la forme pour que d'éventuelles bulles d'air dans la masse de béton puissent s'échapper.
- 6 Laisser durcir. Le temps de durcissement est variable, dépendant de la taille et la température (le mieux est pendant la nuit). L'objet peut être chargé après environ 1-2 jours.
- 7 Maintenant l'objet durci complètement peut être démoulé soigneusement en retournant la petite maison et en tapotant attentivement le moule sur la surface de travail. Travailler avec une légère pression de l'extérieur (p.ex. au fond du moule), pour que la petite maison en béton se détache du moule.
- 8 Si souhaité, la petite maison en béton peut maintenant être poncée encore un peu avec du papier émeri.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2015, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.