



CONSEIL PRATIQUE

F

Petite boule en béton à modeler avec des cercles



Articles utilisés:

34 212 000	Béton créatif à modeler	1,8 kg
33 058 00	Boule en polystyrène 15 cm	1 pièce
86 198 00	Formes à découper en métal.	

Tu as encore besoin de:

Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle), gants jetables, support solide, par exemple couvercle d'un seau plastique, flacon vaporisateur (réf. 38 798 000), rouleau à pâtisserie (réf. 61 069 00), spatule (réf. 38 032 00), pinceau, petit récipient avec de l'eau, aide-support pour la boule en polystyrène par exemple une boîte, film alimentaire, plaque tournante (réf. 89 259 00)

Instructions:

- 1** Absolument toujours travailler avec des gants!
- 2** Mélange le béton à modeler dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 200 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
- Astuce** Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.
- 3** Prends un peu de béton entre les paumes, presse-le à plat et enveloppe la boule en polystyrène avec une mince couche.
- 4** Avec des frottements uniformes et légers, la boule peut maintenant être modelée à la main jusqu'à ce que la masse de béton à modeler recouvre uniformément et lisse toute la boule. Si le béton devient trop sec pour le modelage, l'humidifier légèrement un peu d'eau du flacon vaporisateur.
- 5** Pour le traitement ultérieur, tu mets quelques feuilles de papier de cuisine sur une boîte, laquelle tu utilises comme aide-support, et tu positionnes la boule en polystyrène enrobée là-dessus. Le papier de cuisine évite que les bords de la boîte font des empreintes trop profondes dans le béton.
- 6** Etaler le restant du béton à modeler mélangé entre deux couches de film alimentaire à une épaisseur d'environ 6 mm à l'aide du rouleau à pâtisserie et découper des cercles en différentes tailles avec des formes à découper en métal. Tu obtiendras aussi de jolis effets quand tu décors quelques cercles encore avec un motif de cercle plus petit.
- 7** Les cercles découpés peuvent être enlevés le mieux du film alimentaire avec une spatule et placer sur la boule en polystyrène enrobée (la jointure devrait toujours être humide, éventuellement la retoucher avec un pinceau humide).
- 8** Laisser sécher pendant au moins 1 jour. Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.
- 9** Tu peux encore peindre quelques cercles avec de la peinture Chalky Finish pour obtenir un look raffiné.



Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.