



CONSEIL PRATIQUE

F

Petit champignon en béton  
à modeler (environ 30 cm)



## Articles utilisés:

<b>34 211 000</b>	Béton à modeler	500 g
<b>33 009 00</b>	Cône en polystyrène 12 cm	1 pce
<b>85 319 000</b>	Disque de bouleau	1 pce
<b>38 000 102</b>	DecoArt peinture tous usages, blanche	5 ml
<b>33 384 00</b>	Colle pour feuilles	un peu
<b>81 283 98</b>	Feuille miroir	¼ feuille

## Tu as encore besoin de:

- 38 798 000** Flacon vaporisateur
- 38 434 00** Tampon éponge
- 89 530 00** Papier émeri
- Baguette naturelle environ 28 cm
- Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
- Gants jetables, feuille alimentaire
- Support solide, par exemple couvercle d'un seau plastique
- Pinceau
- Petit récipient avec de l'eau
- Pistolet à colle

## Instructions:

- 1** Absolument toujours travailler avec des gants!
- 2** Mélange le béton créatif à modeler (200 g) dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 22 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
- Astuce** Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.
- 3** Mettre la baguette naturelle sur une feuille alimentaire et l'enrober avec du béton à modeler. La baguette enrobée peut être roulée régulièrement sur la pellicule de plastique. Laisser sécher.
- 4** Pose maintenant le cône en polystyrène de manière stable sur un support stable et enveloppe le cône avec de la feuille alimentaire.



- 5** Mélange le reste du béton créatif à modeler (300 g) comme déjà expliqué dans un rapport 9 : 1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 33 ml.
- 6** Applique la masse de béton avec la main sur le cône enrobé et façonne les bords inférieurs légèrement vers l'extérieur. Lisser éventuellement le béton vers le haut en utilisant un pinceau légèrement mouillé.
- 7** Si le béton devient trop sec pour le modelage, l'humidifier légèrement un peu d'eau du flacon pulvérisateur.
- 8** Pour obtenir un joli effet, tu peux dessiner par exemple des petites écailles ou des lignes dans le béton à l'aide des outils à modeler ou former des petites billes en béton et les apposer. Laisser sécher pendant au moins 1 jour.
- 9** Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.
- 10** Forer un trou dans le disque de bouleau dans la taille de la baguette en béton enrobée et fixe celle-ci, par exemple avec le pistolet à colle.
- 11** Enlève le cône de polystyrène et la pellicule en plastique du chapeau du champignon en béton créatif et colle le chapeau sur la baguette en béton avec un pistolet à colle.
- 12** Si souhaité, tu peux encore moucheter le champignon de béton avec un peu de peinture blanche ou le décorer avec la feuille miroir.

# Rayher.

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.