



CONSEIL PRATIQUE

Couronne de roses en béton à modeler

F



Articles utilisés:

34 212 000	Béton créatif à modeler	3,6 kg
33 016 00	Anneau en polystyrène ø 25 cm	1 pièce
38 867 102	Chalky Finish, blanc	5 ml

Tu as encore besoin de:

- 38 798 000** Flacon vaporisateur
- 38 689 00** Tampon éponge
- Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
- Gants jetables
- Support solide, par exemple couvercle d'un seau plastique
- Petit récipient avec de l'eau
- Éventuellement plaque tournante (réf. 89 259 00)



Instructions:

- 1** Pour éviter que le béton à modeler devienne trop sec, il faut que tu travailles en 4 étapes. Absolument toujours travailler avec des gants en plastique!
- 2** Mélange $\frac{1}{4}$ du béton (900 g) dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 100 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
- Astuce** Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.
- 3** Prends un peu de béton entre les paumes, presse le à plat et enrobe environ $\frac{1}{4}$ de l'anneau en polystyrène.

- 4** Forme des petites roses avec le restant du béton à modeler mélangé. Pour ce faire, tu prends un peu de béton entre les paumes, presse à plat et rouler pour faire un petit cœur de fleur. Former ensuite des petites pétales et mets ceux-ci en décalé autour du cœur de la rose (lisser éventuellement la jointure avec le pouce). Remarque: La couronne avec des petites roses devient particulièrement jolie! Plus de pétales de rose tu arranges autour du cœur plus grande deviendra la rose.

Astuce Le mélange de béton doit être souple et bien modelable. Si le béton est trop fissuré pendant le malaxage, le pulvériser simplement avec un peu d'eau! Mets les roses modelées sur la partie enrobée avec du béton de la couronne (la jointure doit être humide) et égalise la jointure avec le pouce.

- 5** Quand la partie enrobée de la couronne est décorée, tu commences les parties suivantes de la même manière.
- 6** Laisser sécher. Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.
- 7** Si souhaité, la couronne peut encore être décorée avec des reflets brillants d'une feuille réfléchissante ou tu peux la moucheter avec de la peinture Chalky Finish blanche à l'aide d'un tampon éponge.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.