



CONSEIL PRATIQUE

F

Veiné et à motifs.
Pierres en Raysin marbrées.

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

36 102 000	Moule en silicone Pierres Steine	1 pièce
36 990 00	Poudre de moulage Raysin 200	560 g
34 479 576	Poudre de moulage Raysin 250 noir	50 g

Tu as encore besoin de:

De l'eau, récipients pour mélanger, bâtonnet en bois
Éventuellement du papier émeri

Instructions:

- 1 Mélange d'abord le Raysin blanc avec de l'eau selon les instructions. Répartis la masse de coulée dans les différents creux à pierres du moule de coulée.
- 2 Mélange maintenant rapidement le Raysin noir également selon les instructions et ajoute un point de la taille d'une noisette dans chaque creux.
- 3 Dessine le plus rapidement que possible le motif de marbrure dans les pierres à l'aide d'une brochette en bois. Assure-toi que ta brochette touche soigneusement le moule en bas pour que l'effet marbré soit également visible sur la surface de la pierre.
- 4 Après environ 60 minutes de temps de séchage, les pierres peuvent être démoulées.
- 5 Pour égaliser d'éventuelles irrégularités et souligner clairement l'effet marbre, ponce les pierres. Cela rend visible le motif individuel de chaque pierre.
- 6 Laisse bien durcir tes pierres, idéalement pendant plusieurs jours.



* sans temps de séchage

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Tu trouveras d'autres idées de bricolage et des informations complémentaires sur le matériel sur notre site Web.

