



CONSEIL PRATIQUE

F

Bowl avec des motifs étoiles en béton à modeler

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

34 212 000	Béton créatif à modeler	1,25 kg
33 060 00	Boule en polystyrène 20 cm	1 pièce
38 867 387	Chalky Finish Farbe	
33 384 00	Colle pour feuilles	
81 283 22	Feuille miroir	
86 198 00	Set de formes pour pâtisserie en métal	1 pièce
34 026 00	Outils de modelage	1 pièce

Tu as encore besoin de:

38 798 000 Flacon vaporisateur
Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
Gants jetables
Pinceau
Feuille alimentaire
Petit récipient avec de l'eau

1 Recouvrir la moitié de la boule en polystyrène avec la feuille alimentaire. Pour les autres étapes de travail, il faut absolument porter des gants plastiques!

2 Mélanger la moitié du béton (1,25 kg) dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 140 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.

Astuce Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement.
Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.

3 Etale la masse de béton avec la main sur l'hémisphère en polystyrène recouvert de feuille alimentaire (ne pas étaler tout à fait à ras bord, laisser environ 1 cm libre.) Avec des mouvements de balayage uniformes,



la masse de béton peut être modélisée maintenant avec les mains, jusqu'à ce que recouvre l'hémisphère de façon uniforme et lisse.

4 Si le béton devient trop sec pour le modelage, l'humidifier légèrement un peu d'eau du flacon pulvérisateur.

5 Tu peux découper de motifs de ton choix avec les emporte-pièces en métal dans la coupe en béton et/ou comme souhaité, décorer la coupe avec des lignes ou d'autres motifs à l'aide des outils à modeler. Laisser sécher pendant au moins 1 jour.

6 Enlever soigneusement l'hémisphère en polystyrène et la feuille alimentaire de la coupe en béton. Laisser sécher encore une fois.

7 Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.

8 Si souhaité, tu peux ensuite peindre la coupe avec de la peinture Chalky Finish ou la décorer avec une feuille miroir.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.