



CONSEIL PRATIQUE

F

Vase en béton à modeler

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

- 34 212 000** Béton créatif à modeler 1,2 kg
81 283 22 Feuille miroir, argentée
33 384 00 Colle pour feuilles

Tu as encore besoin de:

- Ballon, long
Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
Gants jetables
Support solide, par exemple couvercle d'un seau plastique
Flacon vaporisateur (réf. 38 798 000)
Film alimentaire
Pinceau
Petit récipient avec de l'eau
Récipient comme aide-support pour sécher (par exemple un pot en céramique)

Instructions:

- 1** Gonfle le ballon et prépare un morceau de feuille alimentaire dans la taille appropriée. Pour les autres étapes de travail, il faut absolument porter des gants plastiques!
- 2** Mélange le béton créatif à modeler (1,2 kg) dans un rapport 9 : 1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Cela correspond à environ 130 ml. En mélangeant, ajoute l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.

Astuce Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajoute l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.

- 3** Prends un peu de béton entre les paumes, presse-le à plat et recouvre de cette manière environ 2/3 du ballon. Tu obtiens de jolis effets, quand tu ne tires pas le bout tout droit, mais quand tu le laisses un peu inégal, „aiguillonné“.



- 4** Place le ballon recouvert sur la feuille alimentaire et enroule le ballon. Avec des mouvements de balayage uniformes, la masse de béton peut être modélisée maintenant avec les mains, jusqu'à ce que la surface soit uniforme et lisse. Si le béton devient trop sec pour le modelage, l'humidifier légèrement un peu d'eau du flacon pulvérisateur.
- 5** Pour sécher, mettre le ballon par exemple dans un pot céramique et le fixer plane, pour que le vase en béton repose seulement en-dessous. Ainsi ton vase obtient automatiquement un socle droit et stable.
- 6** Laisser sécher au moins pendant 1 jour. Enlever le ballon. Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.
- 7** Tu peux créer des effets brillants, par exemple quand tu décores le bord du vase avec une feuille miroitante sophistiquée. A cet effet, tu appliques de la colle pour feuilles sur le bord du vase en utilisant un pinceau et tu la laisses sécher transparent (ça dure au moins 1 heure). Ensuite décorer avec la feuille miroitante selon les instructions dans l'emballage.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.