



CONSEIL PRATIQUE

F

Oiseau en béton à modeler

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

34 211 000	Béton créatif à modeler	500 g
33 096 00	Œuf en polystyrène, 12 cm	1 pièce

Tu as encore besoin de:

38 798 000 Flacon vaporisateur
Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
Gants jetables
Support pour l'œuf en polystyrène (par exemple boîte ou gobelet)
Serviette de cuisine
Support solide par exemple couvercle d'un seau plastique
Pinceau



Instructions:

- 1** Absolument toujours travailler avec des gants!
- 2** Mélange le béton (500 g) dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 55 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
Astuce Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.
- 3** Prends un peu de béton entre les paumes, presse-le à plat et enveloppe l'œuf en polystyrène, étape par étape, avec une mince couche.
- 4** Pour continuer le traitement, tu mets quelques feuilles de papier de cuisine sur une boîte/un gobelet que tu utilise une aide-support et tu y mets l'œuf enveloppé. Le papier de cuisine évite que les bords de la boîte/du gobelet font des empreintes trop profondes dans le béton.
- 5** Avec le reste du béton à modeler, tu formes deux petites boules pour les yeux, un bec et deux ailes et tu les mets sur l'œuf enrobé de béton (éventuellement retoucher les jointures avec le pouce).
- Astuce** Le mélange de béton doit être souple et bien modelable. Si le béton est trop fissuré en le malaxant, le pulvériser simplement avec un peu d'eau. Les jointures doivent toujours être humides, éventuellement façonner avec un pinceau légèrement humide.
- 6** Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.